vaneco
Tubos • Válvulas • Conexiones

TUBO REDONDO DE ACERO ASTM A500

El tubo redondo se obtiene por la unión (soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia longitudinal ERW) de los bordes longitudinales de un fleje de acero laminado en caliente que previamente ha sido conformado por rodillos para dar la forma circular.

USOS:
Diversas estructuras livianas y pesadas, correcerías, tijerales, postes, etc.

NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN:
Las propiedades mecánicas, dimensiones, pesos y espesores se fabrican según la norma ASTM A500 - Grados A y B según lo solicitado.

PRESENTACIÓN:
1.- Longitud: 6 m.
- Otras longitudes a pedido.
2.- Acabado de extremos: Refrentado (plano), limpios de rebordes.

NORMA TÉCNICA	
DEL TUBO	DEL ACERO
ASTM A-500	GRADO A
	ASTM A-1011 CS

DESIGNACIÓN NOMINAL		DIMENSIÓN EXTERIOR	PESOS NOMINALES, Kg/m				ESPESORES			
			1 .5	1 .8	2	2 .3	2 .5	2 .9	3	4
REDONDO NOMINAL	1/4	13.7		0.53	0.58	0.65				
	3/8	17.1		0.68	0	0.84				
	1/ 2”	21.3		0.87	0.95	1.08	1.16			
	3/ 4”	26.9		1.11	1.22	1.38	1.49			
	1"	33.7		1.4	1.55	1.76	1.91		2.25	
	1 1/ 4”	42.2	1.51	1.79	1.98	2.26	2.45		2.9	
	1 1/ 2”	48.3	1.73	2.06	2.2842.876	2.61	2.2843.564	3.25	3.35	4.37
	2”	60.3		2.6	2.88	3.29	3.56	4.11	4.24	
	2 1/ 2”	73			3.5	4.01	4.35		5.18	
	3”	88.9			4.29	4.91	5.33		6.36	8.38
	4”	114.3			5.54	6.35	6.89		8.23	10.85
	5	141.3								13.54
	6	168.3								16.21

WWW.VANECO.COM.PE

Email: ventas@vaneco.com.pe

Oficina: Av. Andrés Rázuri 207 Urb. Maranga
Distrito: San Miguel
Almacén Principal: Avenida Nicolás Ayllón N° 2635
Interior C- 3 Distrito: El Agustino
Central telefónica: (511) 5170130 948544608